

Produktet Dekorfix



BASE BAZË PËR SIPËRFAQE TË BETONIT

Dekorfix Base është përzjerje dispersive - llaq që shërben si material lidhës në mes të murit dhe fasadës. Mund të aplikohet në mure të jashtme dhe brendshme 24 deri 36 orë para aplikimit të fasadës. Ndikon në strukturë dhe në kursimin e fasadës.

5KG 15KG 20KG



BETON KONTAKT I JASHTËM DHE I BRENDSHËM

Dekorfix Betonkontakt përdoret si material lidhës mes betonit dhe shresave tjera pasardhëse. Siguron ngjitjen e fortë të shtresave pasuese si: fasada, llaq, hidroizolues, etj, sidomos në sipërfaqe të betonit të brendshme dhe të jashtme.

5KG 20KG



COLORISTA NGJYRË DISPERSIVE E CIËSISË SE LARTË

Dekorfix Colorista është ngjyrë dispersive e kualitetit të lartë në baze të rrethirës artificiale. Mbulueshmëri e mirë, e lehtë për punë dhe thahet shumë shpejtë. Mund të pigmentohet sipas dëshirës dhe aplikohet në muret e mbrendshme dhe të jashtme.

15KG 25KG



FASADER 1.5 FASADË 1.5 MM FULL PËR MURE TË JASHTME

Dekorfix Fasader është fasadë që përdoret për të gjitha sipërfaqet e mureve të jashtme, është rezistues ndaj ferkimit, si dhe mbulues i mirë. Është e qëndrueshme ndaj ndryshimeve atmosferike dhe ofron mbrojtje të mirë kundër agjentëve të dëmshëm të ajrit. Mund të pigmentohet sipas dëshirës.

25KG



FASADER 2.0 FASADË 2.0 MM STRUKTURALE PËR MURE TË JASHTME

Dekorfix Fasader është fasadë që përdoret për të gjitha sipërfaqet e mureve të jashtme, është rezistues ndaj ferkimit, si dhe mbulues i mirë. Është e qëndrueshme ndaj ndryshimeve atmosferike dhe ofron mbrojtje të mirë kundër agjentëve të dëmshëm të ajrit. Mund të pigmentohet sipas dëshirës.

25KG



NGJITËSA NGJYRA LLAQE FASADA BAZA



Si kompani e re, ne jemi përkushtuar që të sjellim për ju produktet më të mira në treg. Një pjesë e madhe e angazhimit tonë i është dedikuar perfeksionimit të cilësisë dhe ia kemi arritur që të plasojmë në treg produkte që konkurrojnë direkt me markat më të njohura botërore.

Ne vazhdojmë që fokusohemi te klienti dhe kërkesat e tij për perfeksion, duke arritur progres të vazhdueshëm, si në cilësi, ashtu edhe në efektshmëri.



Tel: +377 44 216 541
Tel: +381 49 216 541



Zona Industriale në Shirokë
23000 Suharekë, Kosovë



www.dekorfix.net
info@dekorfix.net



katalog

I PRODUKTEVE DEKORFIX



Produktet Dekorfix



STYROFIX

Përbëhet nga çimento, minerale dhe aditive dhe përdoret për ngjitjen e materialeve izoluese, posaçërisht stiroporit. Po ashtu përdoret edhe si ngjitës dhe material rrafshues për pjesë të lëmuara betoni. Mund të aplikohet në ambiente të jashtme dhe të brendshme.

Masa përzihet me 6 - 7 litra ujë të pastër për sasinë 25 kg ose (30% ujë - 70% material). Masa duhet të përzihet me mikser nga 2 deri 6 minuta para se të aplikohet. Gjithashtu masa duhet të përzihet mire para çdo ri-përdorimi.

NGJITËS PËR STYROPOR

25 KG

STYROFIX

Përbëhet nga çimento, minerale dhe aditive dhe përdoret për ngjitjen e materialeve izoluese, posaçërisht stiroporit. Po ashtu përdoret edhe si ngjitës dhe material rrafshues për pjesë të lëmuara betoni. Mund të aplikohet në ambiente të jashtme dhe të brendshme.

Është me rëndësi që vendi ku aplikohet të jetë i pastër pa ndonjë vajosje, yndyra, ngjyrë, ose grimca tjera që mund të ndikojnë efektin e ngjitësit. Temperatura e preferuar për aplikimin e llaqit është prej +5°C deri +35°C.

NGJITËS I BARDHË PËR STYROPOR

25 KG

MEGAFIX

Përdoret si material ngjitës me peshë të lehtë për qeramika dhe pllaka në sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme të suvatuara me llaç çimento, llaç gur gëlqere, sipërfaqe betoni, mure me pllaka gjips-kartoni etj. Ka efekt të lartë të ngjitjes dhe nuk lejon rrëshqitje e pllakave. Përdoret edhe për ngjitjen e merment, granitit, pllakë mbi pllakë, etj.

Procesi i tharjes në mure deri në 6 orë, ndërsa në dysheme deri në 24 orë. Rregullime të vogla mund të bëhen deri 30 minuta pas ngjitjes fillestare. Me çimento, minerale dhe aditive.

NGJITËS SPECIAL PËR QERAMIKA

25 KG

SIPOFIX

Përdoret si ngjitës i cilësise së lartë për blloka të siporeksit (porozit). Aplikohet me lehtësi dhe përveç ngjitjes mund të shërbejë edhe si plotues. Përbëhet nga çimento, minerale dhe aditive. Të mos përdoret në sipërfaqe nga ose që janë trajtuar me gjips.

Procesi i tharjes në mure deri në 6 orë, ndërsa në dysheme deri në 24 orë. Rregullime të vogla mund të bëhen deri 30 minuta pas ngjitjes fillestare. Me çimento, minerale dhe aditive.

NGJITËS PËR BLOKA TË SIPOREKSIT

25 KG

CONFIX

Përbëhet nga çimento, minerale dhe aditive dhe përdoret për ngjitjen e materialeve izoluese, posaçërisht stiroporit. Po ashtu përdoret edhe si ngjitës dhe material rrafshues për pjesë të lëmuara betoni. Mund të aplikohet në ambiente të jashtme dhe të brendshme.

Masa përzihet me 6 - 7 litra ujë të pastër për sasinë 25 kg ose (30% ujë - 70% material). Masa duhet të përzihet me mikser nga 2 deri 6 minuta para se të aplikohet. Gjithashtu masa duhet të përzihet mire para çdo ri-përdorimi.

LLAQ I GATSHËM I CILËSISË SË LARTË

25 KG

CONFIX

Përbëhet nga çimento, minerale dhe aditive dhe përdoret për ngjitjen e materialeve izoluese, posaçërisht stiroporit. Po ashtu përdoret edhe si ngjitës dhe material rrafshues për pjesë të lëmuara betoni. Mund të aplikohet në ambiente të jashtme dhe të brendshme.

Është me rëndësi që vendi ku aplikohet të jetë i pastër pa ndonjë vajosje, yndyra, ngjyrë, ose grimca tjera që mund të ndikojnë efektin e ngjitësit. Temperatura e preferuar për aplikimin e llaqit është prej +5°C deri +35°C.

LLAQ I GATSHËM I BARDHË

25 KG



CERAFIX

Përdoret si material ngjitës me peshë të lehtë për qeramika dhe pllaka të mermerit në sipërfaqe të brendshme të suvatuara me llaç çimento, llaç gur gëlqere, sipërfaqe betoni, mure me pllaka gjips-kartoni etj. Ka efekt të lartë të ngjitjes dhe nuk lejon rrëshqitje e pllakave. Po ashtu mund të përdoret edhe për ngjitjen e gurit natyral, tullave dekorative, etj.

Procesi i tharjes në mure deri në 6 orë, ndërsa në dysheme deri në 24 orë. Rregullime të vogla mund të bëhen deri 30 minuta pas ngjitjes fillestare. Përmban çimento, minerale dhe aditive.

NGJITËS PËR PLLAKA TË QERAMIKËS

25 KG

CERAFIX

Përdoret si material ngjitës me peshë të lehtë për qeramika dhe pllaka të mermerit në sipërfaqe të brendshme të suvatuara me llaç çimento, llaç gur gëlqere, sipërfaqe betoni, mure me pllaka gjips-kartoni etj. Ka efekt të lartë të ngjitjes dhe nuk lejon rrëshqitje e pllakave. Po ashtu mund të përdoret edhe për ngjitjen e gurit natyral, tullave dekorative, etj.

Procesi i tharjes në mure deri në 6 orë, ndërsa në dysheme deri në 24 orë. Rregullime të vogla mund të bëhen deri 30 minuta pas ngjitjes fillestare. Përmban çimento, minerale dhe aditive.

NGJITËS I BARDHË PËR PLLAKA TË QERAMIKËS

25 KG

FASADER

Fasadë 1.5 mm Full, e thatë me bazë gëlqereje dhe çimento të bardhë, si dhe rërë mermeri me grimca të ndryshme, përmban materje për ngjitshmëri dhe punë të lehtë.

Fasada lejon depërtimin e avullit, aplikohet në hapësira të brendshme dhe të jashtme. Fasada aplikohet me dorë, duke përdorur vegël metalike. Me pas fasada punohet me vegël plastike për të dhënë drejtimin e duhur.

FASADË DEKORATIVE FULL 1.5 MM

25 KG

FASADER

Fasadë Strukturale 2.0 mm e thatë me bazë gëlqereje dhe çimento të bardhë, si dhe rërë mermeri me grimca të ndryshme, përmban materje për ngjitshmëri dhe punë të lehtë.

Fasada lejon depërtimin e avullit, aplikohet në hapësira të brendshme dhe të jashtme. Fasada aplikohet me dorë, duke përdorur vegël metalike. Me pas fasada punohet me vegël plastike për të dhënë drejtimin e duhur.

FASADË DEKORATIVE 2.0 MM STRUKTURALE

25 KG

THERMO FIX

ThermoFix është ngjitës qeramike i cilësise së lartë, i perforcuar me rezina akrilike. Ofron ngjitshmëri të lartë prej fillimit dhe me pas, dhe është rezistente ndaj lageshtisë dhe ka veti elastike.

Ka aftësi shumë të larta kundër rrëshqitjes (pllakat nuk rrëshqasin pasi ngjiten në mur) dhe ofron kohë punimi të gjatë.

NGJITËS TERMO REZISTUES PËR QERAMIKA

25 KG

NIVELER

Masë rrafshuese me bazë çimentoje të bardhë dhe gëlqere. Shërben për rrafshim të mureve të brendshme dhe tavaneve, paraprakisht të suvatuara me llaç (çimento, gjips, gëlqere), si dhe pllaka ngajps-kartoni.

Përmbajtja duhet të përzihet me 6-7 litra ujë për 25 Kg. Materiali duhet të jetë pa kokërra dhe aplikohet me rrafshuese metal, minimum 1mm trashësi. Kohëzgjatja e përpunimit është 50-60 min. Lagështia e bazamentit duhet të jetë nën 2.5%.

MASË RRAFSHUESE ME BAZË ÇIMENTO DHE GËLQERE

25 KG